



## BASIC INNENFARBE TC1309

Interiérová barva odolná proti omytí



Odolnost oděru  
Třída  
**3**

Kryvost  
Třída  
**2**

Spotřeba  
**6,5**  
m<sup>2</sup> / L



## Popis produktu

### Oblast použití

Pro omývatelné nátěry stěn a stropů v obytných, pracovních a společenských prostorech. Vhodné pro všechny vnitřní povrchy, jako jsou omítky maltových skupin P II a P III, sádrové omítky maltové skupiny P IV, betonové / vláknocementové desky, sádkartony, skleněné tkaniny, štěpky a texturované tapety z vinylové pěny nebo papíru a pro malování starých neporušených barev na disperzní bázi.

### Popis produktu

- Dobrá kryvost
- Snadná zpracovatelnost
- Lehce plnící
- Matný povrch
- Dobrá kryvost na mokřém i suchém povrchu
- Paropropustná
- Bez emisí, bez rozpouštědel a změkčovadel
- Vodouředitelná a s nízkým zápachem
- Bez látek způsobujících fogging

**Vlastnosti dle DIN EN 13 300**

<b>Odolnost oděru:</b>	Třída 3 odpovídá omyvatelná podle DIN 53 778
<b>Kontrastní poměr:</b>	Kryvost Třída 2 při spotřebě cca 6,5 m <sup>2</sup> /l, odpovídá cca. 155 ml/m <sup>2</sup>
<b>Stupeň lesku:</b>	Mat
<b>Max. hrubost:</b>	Jemný

Specifikace parametrů jsou průměrné hodnoty. Díky použití přírodních surovin v našich výrobcích mohou nastat malé odchylky, aniž by to ovlivnilo vlastnosti produktu.

**pH** 8,0 - 9,0

**Difuze vodních par (Sd)** 0,10 [m]

**Druh pojiva** Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC)

**Druh pigmentů** Titanová běloba

**Stupeň lesku** Mat

**Barevný odstín** BÍLÝ

**Velikost balení** 12,5l

**Hustota** cca. 1,58 g/cm<sup>3</sup>

**Tónování** S max. 5 % tónovací barvou na disperzní barvy (otestujte kompatibilitu). Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného odstínu na malé ploše. Nároky na reklamace, které vzniknou po zpracování celých ploch, nelze uznat. Na sousedících površích používejte pouze odstíny jedné výrobní šarže. Při barevném tónování může docházet k možným odchýlkám v technických údajích a vlastnostech.

## Zpracování

**Způsob aplikace**

Zpracování štětcem, válečkem, nebo nástřikem.

**Aplikace válečkem:**

Pro standardní aplikace doporučujeme malířský váleček s výškou vlasu 12 mm.

**Aplikace nástřikem:**

Upravte materiál na konzistenci vhodnou k nástřiku. Dodržujte informace od výrobce zařízení. Pro rovnoměrnou finální povrchovou úpravu doporučujeme povrch sjednotit válečkem. Nástřík Airless: úhel nástřiku: 50°; Tryska: 0,018 - 0,021"; Tlak: 120-180 bar

### Nátěrový systém

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.  
Ve většině případů postačí k překrytí podkladu bez výrazných barevných kontrastů jeden neředěný nátěr.

#### **Mezinátěr:**

Na kontrastních plochách jeden mezinátěr, podle druhu podkladu a způsobu zpracování s ředěním max. 10% vodou.

#### **Vrchní nátěr:**

Neředěný, nebo zředěte s max. 5% vody.

### Pracovní teplota

Nejmenší teplota +5°C natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání.

### Instrukce pro zpracování

- Před použitím dobře promíchejte. Pro nastavení vhodné konzistence lze materiál naředit.
- Pokud je materiál příliš naředěný, mohou být zhoršeny jeho vlastnosti (např. krycí schopnost, barevný odstín, odolnost).
- Chcete-li se vyhnout stopám po napojování, je třeba napojovat systémem „mokrý na mokrý“. Při zpracování štětcem dobře natřete natíranou plochu. Poslední tahy proveďte v jednom směru.
- Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
- Kapky barvy okamžitě omyjte čistou vodou.

### Spotřeba

Cca 155 ml/m<sup>2</sup> při nátěru na hladkém, lehce savém podkladu. Na drsném povrchu přiměřeně více. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací zkušební plochy. Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti podkladu a způsobu aplikace.

### Ředění

Max. s 10% vody.

### Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:

**Přetíratelný** po cca 4 hod

**Plně zaschlý** po cca 4 dnech

Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.

### Čištění nářadí

Okamžitě po použití štětce nebo válečky vytřete. Poté očistěte vodou, případně s přidáním čisticího prostředku. Stříkácí zařízení také jednoduše vyčistěte vodou.

### Obecné informace

- Při lokálních opravách povrchu musí být použit materiál stejné konzistence, stejné šarže a musí být aplikován stejným způsobem. I tak mohou být, v závislosti na podmínkách, provedené opravy více či méně patrné. Tento stav je nevyhnutelný (viz. BFS Merkblatt č. 25).
- Vzhledem k množství možných podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.
- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.

## Podklady a jejich příprava

### Podklad

Všechny uvedené základní nátěry jsou vhodné pro aplikaci, v závislosti na požadavcích je možné použít i jiné základní nátěry. Informace k přípravě podkladu v následující tabulce.

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez výkvětů, nedržících vrstev, separačních přípravků a dalších vrstev narušujících soudržnost a musí odpovídat aktuálním způsobům úpravy podkladu. Je nutné dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakýrnických prací.

### Upozornění

Při penetrování se při schnutí nesmí tvořit žádné hladké, lesklé plochy, protože mohou narušovat přídržnost dalších nátěrů.

Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
<b>Vápenocementové a cementové omítky P II a III</b> <b>Pevnost v tlaku nejméně 1,5 N/mm<sup>2</sup> dle DIN EN 998-1</b>	Pevný, nosný, lehce savý.	<b>Bez nutnosti základního nátěru</b>
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
	Nové omítky po dostatečném proschnutí odborně fluátujte a pak opláchněte.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
<b>Sádrové a finální omítky P IV</b> <b>Pevnost v tlaku nejméně 2 N/mm<sup>2</sup> dle DIN EN 13279</b>	Sádrové omítky přebroušte a očistěte pomocí brusného rouha.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
		<b>Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106</b>
<b>Stěrkové hmoty</b>	Stěrkovou vrstvu přebroušte a očistěte.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
		<b>Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106</b>
<b>Sádrokartonové desky zcela nebo částečně přetmelené</b>	Stěrkovou vrstvu přebroušte a očistěte.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
	Plochy s vodourozpuštěnými a barvicími částicemi, nebo zažloutlé desky.	<b>Tex-Color Isolierfarbe Aqua TC1209</b>
<b>Beton</b>	Hladký, slabě savý. Odstraňte zbytky odbedňovacích přípravků a volné částice prachu a písku.	<b>Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106</b>
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
<b>Pórobeton</b>	Vyčistit a zbavit prachu.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
<b>Vápenopískové a pohledové zdivo</b>	Poškozené plochy a cihly opravte stejným materiálem.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
<b>Staré nátěry</b>	Matný, slabě savý.	<b>Bez nutnosti základního nátěru</b>
	Špinavé a křídující staré nátěry očistěte, silně křídující nátěry mechanicky odstraňte.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
		<b>Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106</b>
	Různě savé a opravované plochy.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
		<b>Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106</b>
	U vápenných a minerálních nátěrů musí být zkřídovatělé plochy mechanicky odstraněny.	<b>Tex-Color Tiefgrund TC3301</b>
Lesklé staré nátěry musí být zdrsňeny.	<b>Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106</b>	



Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
Dřevité tapety, reliéfní tapety z papíru a skelných vláken	Bez povrchové úpravy, strukturované	Bez nutnosti základního nátěru
Celulóžové a skelné tapety	Bez povrchové úpravy, hladké	Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106
Skrvny od nikotinu, vody, sazí nebo mastnoty	Omyjte vodou s domácím odmašťovacím přípravkem a nechte dobře uschnout.	Tex-Color Isolierfarbe Aqua TC1209
	Zaschlé skvrny od vody za sucha odstraňte.	Tex-Color Isolierfarbe Aqua TC1209
Plochy s plísněmi a houbami	Velké napadení důkladně odstraňte, povrch nechte dokonale uschnout. Natřete sanačním přípravkem* a nechte zaschnout dle pokynů výrobce. Dodržujte platné předpisy. Poznámka: sanaci doporučujeme provést specializovanou firmou (*používejte biocidy opatrně. Před použitím si přečtěte informace k produktu).	Tex-Color Biozid-Sanierlösung TC8101
Solné výkvěty	Za sucha vykartáčujte (u nátěrů na podklady kontaminované solemi nelze poskytnout žádné záruky).	Tex-Color Tiefgrund TC3301
Trvale pružné tmely a těsnící profily	Vyzkoušejte kompatibilitu nátěru, nebo podkladu.	Bez nutnosti základního nátěru

## Upozornění k produktu

### Složení dle VdL

Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC), Titanová běloba, Uhličitan vápenatý, Křemičitany, Voda, Aditiva

### Biocid-nařízení 528/2012

Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Směs 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Směs Methyl-, Chlormethylisothiazolinon.

### Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.

### GISCODE

BSW20

### VOC-bezpečnostní instrukce

EU-limit pro tento produkt (Kat. A/a): 30g/l (2010).  
Tento produkt obsahuje max. <1 g/l VOC.

### Skladování

Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.  
Naředěný materiál brzy zpracujte.

### Likvidace

Zamezte vniknutí do kanalizace, nebo vodních toků a do půdy. Likvidujte v souladu s platnými předpisy. Zbytky zaschlého materiálu lze likvidovat s domovním odpadem, kapalně zbytky po konzultaci s místní společností pro likvidaci odpadů.  
Kód odpadu: 080112



---

### Další bezpečnostní pokyny

Nevdechujte aerosol/mlhu. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Během používání barev nejíst, nepít a nekouřit. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

---

### Technický servis

**Telefon:** 00800 / 63 33 37 82  
(Bezplatné volání v pevných sítích pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko)  
**E-Mail:** [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

---

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Německo  
Telefon: +49 671/870-0  
E-Mail: [info@meffert.com](mailto:info@meffert.com)  
[www.meffert.com](http://www.meffert.com)